

XILON

30.60

**FINITURA IMPREGNANTE
SATINATA ALCHIDICA URETANICA
EFFETTO CERATO
PER ESTERNI ED INTERNI**



Lo XILON è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
vernici impregnanti per legno
per finiture interne/esterne: **e/BS**

Valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010: 400 g/l
VOC XILON ≤ 400 g/l

Ideale per il fai da te e per il professionista, XILON è un prodotto studiato e realizzato per la protezione del legno (finestre, porte, mobili, soffitti, ecc.) sia all'esterno che all'interno.

La componente alchidico uretanica e i pigmenti UV resistenti ne esaltano le proprietà garantendo resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi solari.

Indicato anche laddove esistano strati preesistenti di trattamento con prodotti di altra natura chimica (poliuretanic, stiremate, ecc.). L'essiccazione fuori polvere è rapida (6÷8 ore), in profondità più graduale (12÷24 ore) a seconda delle condizioni ambientali.

Al fine poi di ottenere i massimi risultati all'esterno, è preferibile pretrattare il legno esposto, con il nostro impregnante IMPRES, per preservarlo dall'attacco dei microrganismi.

Resa media 10÷15 mq/lt per mano (in funzione del supporto).

XILON 310 TRASPARENTE

Rendere il supporto privo di polvere grassi e cere e pretrattarlo con il nostro fondo turapori. Agitare e mescolare bene il contenuto della confezione e quindi applicare XILON 310 trasparente tal quale.

XILON COLORATI

Rendere il supporto privo di polvere grassi e cere, agitare e mescolare bene il contenuto della confezione e quindi applicare XILON colorato in più mani sino ad ottenere l'effetto desiderato. Tra una mano e l'altra carteggiare con carta vetro finissima.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità: 50"÷90" F4

Peso specifico: 0,9÷1 kg/lt

Essiccazione: superficiale 6÷8 ore

Asciutto: 12÷24 ore

Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia
Inodore

Resa	Colore
10 - 15 m ² /lt	colori cartella

Confezione	Imballo
0,750 lt	12 pz
2,500 lt	4 pz

Applicazione


Diluizione
si applica tal quale

Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma, seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.



310 trasparente



300 bianco



320 douglas



330 rovere



340 ciliegio



350 noce chiaro



360 noce scuro



370 ebano