

PITTURE DI FONDO

10.20 **impiego**
materiali ferrosi in genere
per uso industriale e per il "fai
da te"

caratteristiche

preparazione ed applicazione

INOXITAL

antiruggine sintetica

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione.

E' indicata come mano di preparazione per metalli ferrosi, consentendo in breve tempo la successiva applicazione di stucchi e smalti di copertura o finitura.

Ideale quale mano di fondo per apparecchiature, macchine e/o attrezzi industriali in genere.

Eliminare completamente la ruggine, il grasso e le vecchie pitture.
Si applica pennello, rullo, spruzzo, airless, previa opportuna aggiunta di diluente sintetico.
Per situazioni gravose applicare due mani.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt 0,250 - 0,500 - 2,500 - kg 20
colori	rosso ossido - grigio
peso specifico	1,5÷-1,6 kg/lt
viscosita'	25÷30" Coppa Ford 8a 20°C
aspetto	Opaco
spessore	40÷50 micron
resa media	8÷10 mq/lt
essiccazione	ad aria 20'÷40' fuori polvere 6 ore asciutto - 12 ore indurito

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ragia minerale o diluente sintetico