

PITTURE DI FONDO

10.10

impiego
legno - muri

EUROLITEX pittura cementante opaca

caratteristiche

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri.
Ottimo sottofondo per legno, per verniciature di pregio e per la verniciatura di pareti interne.

preparazione ed applicazione

Su legno ben pulito e levigato applicare una mano di Eurolitex, dopo circa 12 ore carteggiare ed applicare una o due mani di smalto.
Su muro pulito e privo di parti friabili applicare una o due mani di Eurolitex.
Si applica a pennello, rullo spruzzo, airless, previa aggiunta del ns. Acquaragia Itaca o Acquaragia inodore Primula o ns. Diluente per sintetici.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt 0,250 - 0,500 - 2,500 - kg 20
colori	bianco
peso specifico	1,5÷1,6 kg/lt
viscosita'	25"÷30" Coppa Ford 8 a 20°C
aspetto	opaco vellutato
spessore	40÷50 micron
resa media	8÷10 mq/lt
essiccazione	20'÷ 40' fuori polvere 5 ore asciutto - 12 ore indurito

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con regia minerale o diluente sintetico