

PITTURE DI FONDO

10.30 **impiego**
materiali ferrosi in genere
per uso industriale e per il "fai
da te"

caratteristiche

preparazione ed applicazione

INOXITAL SN

**antiruggine sintetica
a rapida essiccazione**

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione.

E' indicata come mano di preparazione per metalli ferrosi, consentendo in breve tempo la successiva applicazione di stucchi e smalti di copertura o finitura. Ideale quale mano di fondo per apparecchiature e macchine industriali. Trova valido impiego, nel caso in cui è richiesta la sovrapposizione con prodotti sintetici a rapida essiccazione.

Eliminare completamente la ruggine, il grasso e le vecchie pitture.

Si applica a pennello, rullo, spruzzo, airless,
previa opportuna aggiunta di diluente alla nitro.

Per situazioni gravose applicare due mani.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| confezioni | lt 0,500 - 2,500 - kg 20 |
| colori | rosso ossido - grigio - nero |
| peso specifico | 1,5÷1,6 kg/lt |
| viscosità | 25÷30" Coppa Ford 8 a 20°C |
| aspetto | Opaco |
| spessore | 40÷50 micron |
| resa media | 8÷10 mq/lt |
| essiccazione | al tatto 30' in profondità 1÷2 ore |

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ragia minerale o diluente nitro