

# PITTURE DI FONDO

**10.70** **impiego**  
materiali ferrosi in genere  
lamiere zincate  
alluminio - leghe leggere

## caratteristiche

Primer zincante epossidico monocomponente per la protezione elettrochimica del ferro contro la corrosione.  
Antiruggine a se stante per esposizione atmosferica.  
Il suo effetto inox, rende il prodotto ideale per ritocchi dopo la saldatura della lamiera zincata.  
L'INOXITAL ZINCO ha un'ottima adesione anche su lamiera sottoposta a semplice pulizia manuale o meccanica.

## preparazione ed applicazione

Effettuare una pulizia manuale o meccanica del ferro asportando grassi e residui di vecchie pitture  
Per impieghi gravosi si consiglia un ciclo di sabbiatura di grado non inferiore a Sa 2,5  
Applicare preferibilmente a spruzzo, previa opportuna aggiunta (15÷20%) del ns Diluente per Monozin  
**N.B.** Diluenti diversi potrebbero alterare la pittura in maniera irreversibile



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

# INOXITAL ZINCO

## fondo zincante monocomponente effetto inox

<b>confezioni</b>	lt 0,500 - 2,500
<b>colori</b>	grigio inox
<b>peso specifico</b>	1,200-1,230 kg/lt
<b>viscosita'</b>	tioxotropico
<b>aspetto</b>	satinato
<b>spessore</b>	50÷60 micron
<b>resa media</b>	8÷10 mq/lt
<b>essiccazione</b>	ad aria: 5÷10' al tatto 2÷3 ore in profondità

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns diluente per Monozin