



20.60

impiego

ambienti marini e fortemente aggressivi e per laccature di pregio

caratteristiche

preparazione ed applicazione

TIFFANY vachting

smalto marino uretanico antigraffio

Smalto marino uretanico antigraffio, non ingiallente per legno, ferro e muri. Ottimo per interni, ideale per esterni, di eccezionale copertura. Assicura una elevatissima brillantezza, dilavabilita', durezza ed una resistenza all'esterno di gran lunga superiore ai normali smalti alchidici. E' particolarmente indicato per ambienti marini e fortemente aggressivi e per laccature di pregio, ove si richiedono particolari resistenti alle esposizioni all'esterno.

Si applica su ferro, leghe leggere, legno e muri precedentemente ricoperti con adeguate pitture di fondo, a pennello, rullo, spruzzo, airless, previa opportuna aggiunta di diluente ns PRIMULA acquaragia inodore. Per situazioni particolarmente gravose consigliamo, dopo spazzolatura meccanica, l'applicazione del ns TRASFER (convertitore di ruggine), e di due mani di fondo INOXITAL MINIO FOSFATO.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt 0,750 - 2,500
colori	bianco
peso specifico	1÷1,2 kg/lt
viscosita'	130÷150" FORD 4
aspetto	molto brillante
spessore	40÷50 micron
resa media	10÷14 mq/lt secondo colore
essiccazione	Ad aria 2÷3 ore al tatto 6÷8 ore in profondità

subito dopo l'uso lavare gli attrezzi con ns ragia minerale o diluente sintetico