

# IDROLAC

50.10

Smalto acrilico ad acqua lucido o satinato per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Nel pieno rispetto dell'ambiente IDROLAC non contiene sostanze pericolose, quali solventi o metalli pesanti, è inodore e non infiammabile. Inoltre IDROLAC essicca più rapidamente non ingiallisce e non si sfoglia col tempo.

SMALTO ACRILICO  
AD ACQUA LUCIDO  
PER ESTERNI ED INTERNI



L'IDROLAC è conforme alla  
**Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006**  
pittura per finiture e tamponature da interni/esterni per  
legno, metallo o plastica: **d/BA**

valore limite UE max per questo prodotto  
dal 01.01.2010: 130 g/l  
**VOC IDROLAC ≤ 130 g/l**

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

**Ferro:** se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di IDRO PRIMER e poi due di smalto; se c'è ruggine, eliminata quella più grossolana, applicare una mano di TRASFER e procedere come sopra.

**Legno:** se nuovo applicare una mano di IDRO CEM (fondo cementante per legno), stuccare, carteggiare e finire con due mani di smalto; se già verniciato, anche con smalti alchidici al solvente, applicare due mani di IDROLAC, dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti.

**Lamiera zincata:** dopo accurata pulizia applicare una mano di IDRO PRIMER e, a finire, due di smalto.

**Muri e cemento:** se puliti e asciutti applicare direttamente due o tre mani di smalto.

## APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, senza diluire.

Gli attrezzi si puliscono semplicemente con acqua, subito dopo l'utilizzo. Non applicare in condizioni estreme di temperatura e umidità. Conservare il barattolo ben chiuso.


## TEME IL GELO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Viscosità:** 85 K.U.  
**Peso specifico:** 1,05÷1,2 kg/lt  
**Essiccazione:** asciutto in 45 minuti  
secco in 4÷5 ore  
**Sopraverniciabile:** dopo 6÷7 ore  
**Resa teorica:** 8 mq/lt per 40 micron secchi

Confezione	Imballo
0,750 lt	6 pz
2,500 lt	2 pz
14 lt	1 pz

Resa	Colore
8 - 10 m <sup>2</sup> /lt	colori cartella + 940 tinte il laboratorio del colore



Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma, seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.



bianco (serie 1)



540 bianco antico (serie 1)



514 avorio chiaro (serie 1)



533 grigio chiaro (serie 1)



534 grigio medio (serie 1)



545 nocciola (serie 1)



537 mogano (serie 1)



021 verde egeo (serie 2)



023 verde muschio (serie 2)



nero (serie 1)



024 azzurro (serie 2)



011 rosso corrida (serie 2)



015 giallo sole (serie 2)



bianco SATINATO



nero SATINATO



333 grigio ferro (serie 2)

## ASPETTO ANTICO