

ECOLINEA

50.30

impiego
ogni tipo di superficie

caratteristiche

**preparazione
ed applicazione**

IDROCEM

fondo cementante acrilico ad acqua

Fondo cementante acrilico ad acqua.
Ottimo sottofondo per legno per verniciature di pregio
e per la verniciatura di pareti interne.
E' carteggiabile 6÷8h dopo l'applicazione.

Applicare su superfici esenti da polvere, grasso.
A pennello, rullo o a spruzzo, dopo aver diluito con acqua.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt 2,5 - 0,750
colori	bianco
peso specifico	1,4 kg/lt
viscosita'	
aspetto	opaco
spessore	40÷50 micron
resa media	6÷8 mq/lt
essiccazione	6÷8 ore

con acqua subito dopo l'utilizzo
Teme il gelo