

ECOLINEA

50.80

impiego
legno in genere

caratteristiche

**preparazione
ed applicazione**

AQUAXIL

**finitura impregnante satinata ad acqua
effetto cerato**

Prodotto realizzato per la protezione del legno sia all'esterno che all'interno. Additivato con filtri anti U.V., assicura un effetto idrorepellente ed una valida protezione ai raggi ultravioletti. Risalta le venature del legno e crea un film ad effetto antiblocking.

su legno nuovo: pre-applicare il nostro TURAPORI a pennello ad acqua; a prodotto asciutto carteggiare il pelo del legno con carta 150/180. In caso di legno resinoso tenere il manufatto in verticale in luogo caldo o esposto all'azione diretta dei raggi solari per almeno 48 ore, al fine di far trasudare la resina presente, quindi eliminarla completamente. **su legno già verniciato:** carteggiare fino ad arrivare a legno nudo, pulire, eliminare parti non aderenti o in via di distacco.

Non applicare in condizione di temperature basse (-5°). Su legno nuovo, asciutto e pulito applicare 1 o 2 mani. Su legni già verniciati l'applicazione dovrà essere preceduta dalla totale asportazione. Tra una mano e l'altra lasciar trascorrere 2 - 3 h.

NON SFOGLIA. TEME IL GELO

confezioni lt 2,5 - lt 0,750

colori colori cartella

peso specifico 1,00÷1,02 kg/lt

viscosità liquido

aspetto

spessore

resa media 10÷12 mq/lt

essiccazione asciutto 8÷10 ore - secco 2÷3 ore

con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione