

IMPERMEABILIZZANTI

60.30 **impiego**
superfici murarie in genere

SILIMUR

impermeabilizzante siliconico all'acqua

caratteristiche

Idrorepellente siliconico per edilizia in soluzione acquosa. Il SILIMUR è pronto all'uso alla concentrazione di fornitura e si applica a pennello oppure, sistema più usato, a spruzzo con pistola ad aria compressa. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, non deve spolverare e deve essere esente da buchi e grosse screpolature. Distribuire uniformemente ed in modo omogeneo, con un unico trattamento, il prodotto sulla superficie da trattare evitando di dare una seconda mano o di strofinare energicamente (nel caso di applicazione a pennello) su parti già trattate.

preparazione ed applicazione

Accertarsi, nel caso di superfici molto porose, che il prodotto penetri bene nei piccoli orifizi e li chiuda, evitando che apportino umidità. Dopo l'applicazione la pellicola dovrebbe essiccare all'aria asciutta per almeno 24h. Il SILIMUR può servire per il trattamento di superfici in muratura, manufatti di cemento, pannelli da rivestimento, muri in mattoni, ecc. Impedendo la penetrazione dell'umidità esso evita i danni provocati dal gelo-disgelo, migliora l'aspetto e la resistenza meccanica delle superfici ed elimina sulle murature decorative le caratteristiche efflorescenze causate dall'aria e dall'umido. Il SILIMUR può essere usato su superfici intonacate, finite e dipinte, assicurando idrorepellenza e traspirabilità.



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione

confezioni	lt. 5 - 1
colori	trasparente
peso specifico	1÷1,1 kg/lt
viscosità	
aspetto	
spessore	
resa media	3÷5 mq/lt
essiccazione	2-3 h

con acqua subito dopo l'utilizzo