

EUROLAC

20.20

Smalto sintetico lucido inodore di ottima resa e qualità fabbricato con resine e pigmenti finissimi che assicurano i migliori risultati in tutte le condizioni applicative anche all'esterno. La sua caratteristica inodore lo rende particolarmente consigliabile in ambienti poco areati.

SMALTO SINTETICO
LUCIDO INODORE
PER ESTERNI ED INTERNI



L'EUROLAC è conforme alla
Direttiva 2004/42/CE - Decreto legge 161/2006
pitture per finiture e tamponature da interni/esterni
per legno, metallo o plastica: **d/BS**.

Valore limite UE max per questo prodotto
dal 01.01.2010 : 300 g/l
VOC EUROLAC ≤ 300 g/l

Altre tinte disponibili:
- **bianco lucido**
- **nero lucido**
- **oro**
- **alluminio**
- **bianco satinato**
- **nero satinato**

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ferro: se nuovo, dopo pulizia, applicare una mano di INOXITAL MINIO e poi due di smalto; se c'è ruggine, eliminata quella più grossolana, applicare una mano di TRASFER (convertitore di ruggine) e procedere come sopra.

Legno: se nuovo applicare una mano di EUROLITEX (fondo cementante per legno), stuccare, carteggiare e finire con due mani di smalto; se già verniciato applicare due mani di smalto, dopo aver rimosso vecchie pitture sfoglianti.

Lamiera zincata: in presenza di grassi e/o oli detergere con DILUENTE NITRO, applicare una mano di una soluzione al 10% di cloruro di ammonio e infine pulire la superficie con un panno umido. Applicare quindi una mano di INOXITAL LL o di INOXITAL ZINCO direttamente sul supporto e, a finire, due mani di smalto.

Muri e cemento: se puliti e asciutti applicare direttamente due o tre mani di smalto.

APPLICAZIONE

Si applica a pennello o a rullo, tal quale o con piccole aggiunte (3%) di PRIMULA, nostra ACQUARAGIA INODORE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità: 120"±150" F4

Peso specifico: 0,95÷1,15 kg/lt

Essiccazione: superficiale 6 ore

Asciutto: 12÷16 ore

Pulizia attrezzi: Primula Acquaragia Inodore

Resa	Colore
10 - 12 m ² /lt	colori cartella + 940 tinte il laboratorio del colore

Confezione	Imballo
0,100 lt	12 pz
0,375 lt	12 pz
0,750 lt	12 pz
2,500 lt	4 pz
14 lt	1 pz

Applicazione

Diluizione
 Primula Acquaragia Inodore max 3%

Le tinte del presente campionario, essendo ottenute in stampa quadricroma, seppure attendibili, hanno valore puramente indicativo.

