

# RIVESTIMENTI

80.29

## impiego

superfici murarie esterne  
in genere  
uso professionale

## caratteristiche

## preparazione ed applicazione

# MEGAQUARZ SILOSSANICO SOFT

## idropittura minerale al quarzo per esterni a base di resine silossaniche

Idropittura al quarzo per esterni, a base di resine acriliche e silossaniche, pigmenti pregiati e cariche finissime. Racchiude gli aspetti estetici di una pittura minerale ai vantaggi di resistenza delle pitture sintetiche.

### Molto indicata per centri storici e rivestimenti di lunga durata.

Formulata per assicurare una resistenza all'esterno di maggiore durata, rispetto ai normali rivestimenti, garantisce una elevata impermeabilità alla pioggia battente (effetto rugiada) assicurando inoltre la permeabilità al vapore acqueo proveniente dagli interni ed una efficace protezione all'attacco di sostanze inquinanti, sali acidi e microrganismi.

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, nuovi, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns. EUROFIX A (fissativo/diluito con 200÷300% di acqua o CRISTAL diluito al 400÷500%.

A pennello o a rullo : prima mano diluizione 30÷40% con acqua;  
seconda mano diluizione 20÷30% con acqua.

**confezioni** lt 14- 4

**colori** bianco + 940 tinte lab. del colore"+ TUC

**peso specifico** 1,390÷1,420 kg/lt

**viscosità** tixotropico

**aspetto** opaco

**spessore** 50÷70 micron

**resa media** 8÷10 mq/lt

**essiccazione** essiccazione fuori polvere 1h  
sovrapponibile dopo 24h

**pulizia attrezzi** con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123  
Taranto Casella Postale 2265  
tel. 099.4751707  
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione