

RIVESTIMENTI

80.30 **impiego**
superfici murarie esterne
in genere
uso professionale

caratteristiche

preparazione ed applicazione

MEGAQUARZ SILOSSANICO

**idropittura minerale al quarzo per esterni
a base di resine silossaniche**

Idropittura al quarzo per esterni, a base di resine acriliche e siliconiche, pigmenti pregiati e cariche finissime. Racchiude gli aspetti estetici di una pittura minerale ai vantaggi di resistenza delle pitture sintetiche.

Molto indicata per centri storici e rivestimenti di lunga durata.
Formulata per assicurare una resistenza all'esterno di maggiore durata, rispetto ai normali rivestimenti, garantisce una elevata impermeabilità alla pioggia battente (effetto rugiada) assicurando inoltre la permeabilità al vapore acqueo proveniente dagli interni ed una efficace protezione all'attacco di sostanze inquinanti, sali acidi e microrganismi.

Su muri vecchi, grezzi e assorbenti, nuovi, dopo un'accurata spazzolatura si consiglia di applicare una mano del ns. EUROFIX A (fissativo/diluito con 200÷300% di acqua o CRISTAL diluito al 400÷500%.

A pennello o a rullo : prima mano diluizione 30÷40% con acqua;
seconda mano diluizione 20÷30% con acqua.

confezioni lt 14- 4

colori bianco + cartella TUC

peso specifico 1,390÷1,420 kg/lt

viscosità tixotropico

aspetto opaco

spessore 50÷70 micron

resa media 8÷10 mq/lt

essiccazione essiccazione fuori polvere 1h
sovrapponibile dopo 24h

pulizia attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo



SS Jonica 106 km 9 74123
Taranto Casella Postale 2265
tel. 099.4751707
fax 099.4751727

I dati precisati nella presente scheda tecnica, anche se frutto di prove ed esperienze, sono forniti unicamente a carattere indicativo e non costituiscono nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione